Техническое описание
Артикул 2714

Holzschutz-Creme farblos

Кремообразная защитная грунтовка для хвойной древесины

На основе растворителя | Для наружных работ | Для элементов с ограниченным сохранением линейных размеров | Для элементов без сохранения линейных размеров | Нанесение кистью | Время высыхания до последующей обработки 12 ч | Температура применения | Общее кол-во нанесения | Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/ защищать от влаги/ плотно закрывать емкость

Сфера применения

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не контактирующие с грунтом согл. EN 335-1, с классами применения GK 2 и GK 3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная доска)
- В качестве грунтовки под лессирующие и кроющие покрытия

Не применять для покраски напольных поверхностей (террасы, деревянные настилы и т.п.).

Свойства продукта

- Защищает древесину от влаги и обеспечивает профилактическую защиту от синевы
- В сочетании с конструкционной защитой древесины снижает риск появления гнили
- Пленочная защита от плесени и водорослей
- Комплексная защита древесины за один рабочий проход

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,88 г/см³ при +20°C
Температура воспламенения:	ок. +61 °C
Запах:	после высыхания не имеет запаха
Степень глянца:	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продуктов и не носят характер гарантийной спецификации.

- Отличная адгезия для последующих покрытий
- Проникает глубоко
- Кремообразная консистенция (не требует перемешивания)
- Не капает (подходит для обработки поверхностей выше уровня головы)

Подготовка к работе

Требования к основанию
Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров:
влажность древесины макс. 18%

Подготовка
Основание должно быть чистым, сухим и свободным от пыли.
Грязь, жир и старые непрочные покрытия полностью удалить.
Смежные строительные элементы и материалы, не предназначенные для обработки, защитить от попадания продукта.
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt №18 «Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений» («Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).

Применение

Условия нанесения
Температура материала, окружающей среды и основания не ниже +5°C и не выше +25°C.

Наносить кистью для лазурей вдоль волокон.
После высыхания нанести 2-й слой.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Вскрытую емкость плотно закрывать и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

При последующем нанесении других лакокрасочных покрытий предварительно проверить адгезию.

При обработке древесины с высоким содержанием растворимых компонентов (напр., дуб, красный кедр, афцелия, красное дерево и др.) возможно вымывание растворимых компонентов под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен и потеков на смежных строительных элементах (напр., светлых кирпичных кладках, штукатурках). Нижние торцевые поверхности вертикально расположенных элементов спилить наискосок, чтобы сделать капельную кромку.

Руководствоваться «Инструкцией по обращению со средствами для защиты древесины» («Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln» промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.

Высыхание
Ок. 12 ч при 20°C и отн.вл.возд. 65%.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Разбавление
Продукт готов к применению.

Системные продукты

- Wetterschutz-Lasur UV (1553)
- Langzeit-Lasur UV (2234)
- Deckfarbe (3600)

Расход

Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы 200-250 мл/м^2.

Строганная или очень плотная древесина обладает слабой впитывающей способностью и может потребовать нанесения в 2 слоя.

Рабочий инструмент, очистка

Кисть (с натуральным ворсом).

Рабочий инструмент очищать сразу после использования растворителем Verdünnung V 101 или Verdünnung & Pinselreiniger.
Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Форма поставки / Цвета

Форма поставки
Емкость жестяная
0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л

Цвета
2714 farblos

Условия хранения / Срок годности

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей.
Не курить в месте хранения.

Безопасность / Нормативные акты

Более подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии паспорта безопасности.

Код GIS: HSM-LV 30

Указания по утилизации
Не сливать в сливные отверстия – не допускать попадания в канализацию.
Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку.
Код утилизации: 03 02 05 прочие средства для защиты древесины, содержащие опасные вещества.

Постановление о биоцидных продуктах (Biozidproduktverordnung)
С осторожностью применять биоцидные продукты. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Декларация согл. VdL-RL 01 (2013)
Группа продуктов: лазури для древесины
Компоненты: алкидная смола, алифатические углеводороды, вода, ароматические углеводороды, смачивающий агент, сиккативы, йодпропинилбутилкарбамат.
Информация для аллергиков по телефону в Германии +49 (0) 5432/83-138

Летучие органические вещества (VOC) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)
Предельное значение по нормам ЕС для продукта (кат. A/e): 400 г/л (2010).
Содержание VOC в данном продукте < 400 г/л.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

remmers
schützt Werte am Bau