


Техническое описание Артикул 2390

Treppen- & Parkettlack

Запечатывающий лак на водной основе под нанесение валиком или кистью



На водной основе



Для внутренних работ



Для мебели




Для деревянных полов



Для лестниц



Для межкомнатных дверей



Температура нанесения




Перед применением перемешать



Нанесение кистью/валиком



Время высыхания до последующей обработки 4 часа



Количество нанесения за один рабочий проход



Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/плотно закрывать емкость



Срок хранения

Сфера применения

Деревянные полы, паркет и деревянные лестницы внутри жилых помещений. Может применяться для мебели и межкомнатных дверей. Подходит для непрофессионального (частного) применения.

Свойства продукта

Treppen- & Parkettlack отличается равномерной заполняющей способностью и отлично растекается. Продукт прост в применении, обладает слабым запахом. Образует на поверхности древесины прочное и износостойкое защитное покрытие. Поверхность устойчива к химическому воздействию (1C по DIN

Технические параметры продукта

Плотность (20°C):

Вязкость (20°C):

Запах:

ок. 1,03 г/см³

ок. 700 мПа с

характерный, после высыхания отсутствует

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

68861, часть 1). После отверждения лаковая пленка устойчива к истиранию, царапинам, а также к большинству традиционных кремов для рук.

Продукт прошел испытания по DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».



Системные продукты

- Wohnraum-Lasur (2400)
- Treppen- & Parkettpflege (2393)

Применение

Древесина должна быть сухой, чистой, свободной от жиров. Отшлифовать поверхность зернистостью 100-120. Жирную или смолистую древесину очистить

растворителем. Старые покрытия тщательно удалить. Допустимая влажность древесины 8-12 %. Наносить продукт Treppen- & Parkettlack с помощью акриловой кисти или валика для водных лаков. Для нанесения валиком разбавить продукт водой (до 5%) для улучшения растекаемости. Перед применением тщательно перемешать. Для поверхностей, подверженных ежедневным интенсивным нагрузкам, нанести продукт в 3 слоя. Цвет и совместимость продукта с основанием проверить путем пробного нанесения. Не наливать продукт Treppen- & Parkettlack непосредственно из емкости на поверхность во избежание образования пятен. Не наносить более 2 слоев в день. Не наносить при температуре ниже +15°C (температура продукта и поверхности).

Указания по применению

Высыхание

От пыли: ок. 1 ч

На отлип: ок. 2 ч

Последующая обработка: ок. 4 ч

Полная устойчивость к нагрузкам достигается через 7 дней. Практические значения получены при +20°C и отн.вл.возд. 65%. Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Разбавление

При необходимости разбавить водой (5-10 %).

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

Указания

Запечатанные полы и лестницы ежедневно подметать волосяной щеткой или шваброй от пыли и загрязнений. 1 раз в неделю делать влажную уборку, при этом добавлять средство Treppen- & Parkettpflege (2393) в воду для мытья.

Расход

100-120 мл/м² на 1 слой. Для поверхностей, подверженных ежедневным интенсивным нагрузкам, нанести не менее 3 слоев.

Рабочий инструмент / очистка

Рабочий инструмент очищать сразу после использования водой и чистящим средством. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Форма поставки / цвета

Форма поставки

Емкость жестяная 0,75 л и 2,5 л

Цвета

2390 farblos (бесцветный) шелковисто-глянцевый

2391 farblos (бесцветный) шелковисто-матовый

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные акты

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Код GIS: W3+

Класс опасности для водной среды WGK: 1

Транспортировка ADR: -/-

Содержание летучих органических соединений (VOC) согл. Decopaint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/i): макс. 140 г/л (2010). Содержание VOC в данном продукте < 140 г/л.

